

TECHNICKÝ LIST

Dátum aktualizácie : 7. 6. 2018

Názov, označenie: DREVOLUX Impregnačný olej na drevo

JK 246 121 42

PN 112 683 18

Popis:

Zmes ľanového oleja, syntetickej živice, pigmentov a organických rozpúšťadiel s prídavkom aditív.

Použitie:

DREVOLUX Impregnačný olej na drevo sa používa na pravidelnú údržbu a ochranu mäkkého, tvrdého a exotického dreva v interiéri a exteriéri. Olej penetruje do hĺbky, účinne chráni drevo pred starnutím, oddiaľuje následky pôsobenia vlhkosti a poveternostných vplyvov. Zachováva prirodzenú štruktúru dreva, vytvára vodoodpudivý povrch. Je vhodný na povrchovú úpravu záhradného nábytku, okeníc a rôznych drevených konštrukcií ako sú pergoly, verandy, altánky, drevené obklady a ploty.

Nie je vhodný na nátery voskovaného dreva.

Nepoužívať na nátery prichádzajúce do priameho kontaktu s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek.

Farebný odtieň:

bezfarebný, orech, teak.

Riedidlo:

neriedi sa

Fyzikálna a technická charakteristika:

VOC

0,700 kg/kg

TOC

0,586 kg/kg

Objemová sušina:

23,7±1 % obj.

kategória:

OR A/f

hraničná hodnota VOC:

700 g/l

maximálny obsah VOC produktu:

< 700 g/l

Technické údaje o výrobku

Vlastnosti v dodávanom stave:

- hustota..... 0,80 – 0,90 g/cm³

- obsah neprchavých látok.....najmenej 28 % hm.
- teoretická výdatnosť..... cca 20 m²/l

Zasychanie:

stupeň 4..... najviac 24 h

Vlastnosti hotového náteru

- vzhľad..... hladký, bez mechanických nečistôt

Odporúčaný stav podkladu:

- drevo - suché, čisté, obrúsené a zbavené prachu a mastnoty
- teplota pri aplikácii 15 – 25 °C
- relatívna vlhkosť vzduchu v rozmedzí 30 – 70%

Pokyny k aplikácii :

Príprava povrchu pred aplikáciou

- jemné prebrúsenie (brúsny papier č. 280)
- odstránenie mastnoty, nečistôt a prachu

Nanášanie

- štetec pre rozpúšťadlové náterové látky alebo hubka, aplikovať v smere textúry dreva
- nanáša až do úplného vsiaknutia, nevsiaknutý olej zotrieť suchou textíliou
- ďalší náter sa odporúča aplikovať po 24 h
- sýtosť farebného odtieňa sa s každým ďalším náterom zvyšuje
- neupravuje sa riedením, nanáša sa v dodávanej viskozite

Pred použitím obsah obalu dokonale premiešať!

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízka teplota prostredia a tiež natieraného povrchu predlžuje zasychanie a

môže byť príčinou väd náteru.

Náradie sa čistí bežnými čistiacimi prostriedkami na štetce.

Drevo treba pravidelne ošetrovať každú sezónu. Nepoužívajte pri vysokej vzdušnej vlhkosti alebo riziku dažďa.

Príklad postupu:

Náter dreva:

- 1-2 -krát náter DREVOLUXOM Impregnačný olej na drevo štetcom bez riedenia

Balenie:

podľa aktuálnej ponuky

Podmienky skladovania:

Neskladovať spoločne s požívatinami a krmivami.

Skladovať v pôvodných, dobre uzatvorených obaloch pri teplote 0 až +30⁰ C v suchom a vetranom sklade bez priameho účinku slnečného žiarenia, ktorý zodpovedá predpisom pre skladovanie horľavých kvapalín.

Stupeň horľavosti:

Je uvedený v KBÚ.

Spôsob likvidácie odpadu:

Je uvedený v KBÚ.

Bezpečnosť a hygiena pri práci:

Je uvedená v KBÚ.

Údaje o výrobcovi a dovozcovi - distribúrovi:

CHEMOLAK a. s.

Továrenská 7

919 04 Smolenice

Slovensko

Tel.: +421/33/5560 111

Fax: +421/33/5560 636

Infocentrum: +421/33/5560 555

www.chemolak.sk

marketing@chemolak.sk

priemysel@chemolak.sk

Upozornenie

Tieto informácie a uvedené doporučenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné ich prispôsobiť Vaším skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní - aplikácií. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.

Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia