

TECHNICKÝ LIST

Dátum aktualizácie : 10. 1. 2019

Názov, označenie: DREVOLUX Olej na terasy

JK 246 262 70

PN 112 684 18

Popis:

Zmes syntetického oleja, pigmentov, prírodného vosku a špeciálnych aditív na vodnej báze.

Použitie:

DREVOLUX Olej na terasy sa používa na pravidelnú údržbu a ochranu drevených terás a iných drevených plôch. Je vhodný na ochranu mäkkého, tvrdého a exotického dreva v interiéri a exteriéri. Olej penetruje do hĺbky, účinne chráni drevo pred starnutím, odďaľuje následky pôsobenia vlhkosti a povernostných vplyvov. Zachováva prirodzenú štruktúru dreva, vytvára vodoodpudivý povrch. Je možné ho použiť aj na povrchovú úpravu záhradného nábytku, rôznych drevených konštrukcií ako sú pergoly, verandy, altánky, drevené obklady a ploty. Náter je potrebné pravidelne obnovovať, minimálne jedenkrát za rok.

Nie je vhodný na nátery voskovaného dreva a nového smrekovca. Nepoužívať na nátery prichádzajúce do priameho kontaktu s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek.

Farebný odtieň:

bezfarebný, orech, dub, palisander, mahagón a platan.

Riedidlo:

neriedi sa.

Fyzikálna a technická charakteristika:

VOC

0,005 kg/kg

TOC

0,010 kg/kg

kategória:

wb A/e

hraničná hodnota VOC:

130 g/l

maximálny obsah VOC produktu:

< 130 g/l

Technické údaje o výrobku

Vlastnosti v dodávanom stave:

- hustota..... 1,00 – 1,10 g/cm³
- obsah neprechavých látok.....najmenej 20 % hm.
- výtokový čas..... 20 –35 s
- teoretická výdatnosť..... 10-15 m²/l

Zasychanie:

- na dotyk 1. vrstva.....najviac 1 h
- 2. vrstva.....najviac 4 h

Vlastnosti hotového náteru

- vzhľad..... hladký, bez mechanických nečistôt

Doporučený stav podkladu:

- drevo - suché, čisté, obrúsené a zbavené prachu a mastnoty
- poškodené drevo alebo nesúdržný starý náter obrúste
- teplota pri aplikácii 15 – 25° C
- relatívna vlhkosť vzduchu v rozmedzí najviac 75%

Pokyny k aplikácii :

Príprava povrchu pred aplikáciou

- odstránenie mastnoty, nečistôt a prachu, prebrúsenie podľa potreby

Nanášanie

- olej sa aplikuje mäkkým štetcom alebo hubkou v smere textúry dreva
- nanáša sa v jednej až dvoch vrstvách, tak aby všetok olej vsiakol do dreva, nevsiaknutý olej zotrieť suchou mäkkou textíliou do 10 – 15 minút
- čas medzi aplikáciou jednotlivých vrstiev doporučujeme 4 h
- bezfarebný odtieň nie je vhodné použiť samostatne
- sýtosť farebného odtieňa sa s každým ďalším náterom zvyšuje
- neupravuje sa riedením, nanáša sa v dodávanej forme

Pred použitím obsah obalu dokonale premiešať!

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízka teplota prostredia a tiež natieraného povrchu predlžuje zasychanie a

môže byť príčinou väd náteru.

Náradie sa čistí vodou ešte pred zaschnutím.

Drevo treba pravidelne ošetrovať každú sezónu. Nepoužívajte pri vysokej vzdušnej vlhkosti alebo riziku dažďa.

Príklad postupu:

Náter dreva:

- 1-2 -krát náter **DREVOLUXOM Olej na terasy** štetcom bez riedenia

Balenie:

0,8 l a 2,5 l

Záručná doba a podmienky skladovania:

24 mesiacov

Neskladovať spoločne s požívatinami a krmivami.

Skladovať v pôvodných, dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +30 °C v suchom a vetranom sklade. Nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu.

Stupeň horľavosti:

Nehorľavá kvapalina .

Spôsob likvidácie odpadu:

Je uvedený v karte bezpečnostných údajov

Bezpečnosť a hygiena pri práci:

Je uvedená v karte bezpečnostných údajov

Údaje o výrobcovi a dovozcovi - distribútorovi:

CHEMOLAK a. s.

Továrenská 7

919 04 Smolenice

Slovensko

Tel.: +421/33/5560 111

Fax: +421/33/5560 636

Infocentrum: +421/33/5560 555

www.chemolak.sk

marketing@chemolak.sk

priemysel@chemolak.sk

Upozornenie

Tieto informácie a uvedené odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné ich prispôbiť Vaším skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní - aplikácií. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.

Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.