

## TECHNICKÝ LIST

Dátum aktualizácie : 31.01.2018

**Názov, označenie:** Biocídny čistiaci prípravok na likvidáciu rias a plesní na stenách  
**SANACLEAN**

JK 246 162 62

PN 112 655 16

### **Popis:**

SANACLEAN sa používa ako dezinfekčný prostriedok na fasády a iné minerálne podklady v interieri a exteriéri napadnuté plesňami a riasami a ich následnú konzerváciu. Vodný číry roztok, neobsahuje voľný chlór a nemá bieliace účinky.

### **Použitie:**

Pred použitím dezinfekčného a konzervačného prostriedku sa odporúča mechanicky odstrániť vrstvu plesni alebo rias. Plesne nikdy neodstraňujeme nasucho, aby sme zabránili kontaminácii okolitého prostredia a vdychovaniu spór. Stenu umyjeme prúdom vody alebo mokrou špongiou. Po vyschnutí steny aplikujeme Sanaclean štetcom, maliarskym valčekom alebo pri väčších plochách striekaním. Neriedime! Necháme pôsobiť minimálne 12 hodín. V prípade napadnutia riasami odporúčame nechať pôsobiť až 72 hodín. Prípravok možno nanášať aj opakovane. Organické zvyšky je možné odstrániť z fasády tlakovou vodou alebo mechanicky kefou alebo škrabkou. Po ošetrení steny je fasáda chránená pred napadnutím riasami a plesňami. Fasádu je možné povrchovo upraviť vrchným renovačným náterom. Nepoužívať na nátery prichádzajúce do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek.

### **Farebný odtieň:**

bezfarebný

### **Riedidlo:**

neriedi sa.

### **Technické údaje o výrobku**

#### Vlastnosti v dodávanom stave:

- vzhľad..... číry, ľahko penivý vodný roztok
- výdatnosť.....4 - 20 m<sup>2</sup>/kg podľa nasiakavosti podkladu

### **Odporúčaný stav podkladu:**

- suchý, čistý, zbavený vrstvy plesní a rias
- minimálna teplota pri aplikácii + 5°C
- teplota podkladu musí byť najmenej +5°C
- relatívna vlhkosť vzduchu maximálne 80%
- nenanášať za dažďa a intenzívneho slnečného žiarenia

**Pokyny k aplikácii :**

Prúdom vody umyť ošetrovanú stenu a nechať vyschnúť. Pri práci dbať na používanie ochranných pracovných prostriedkov a ochrany dýchacích ciest. Po vyschnutí maliarskym štetcom naniesť nenariedený Sanaclen na stenu a nechať pôsobiť 12 – 72 h. Očistiť organické zvyšky zo steny.

Na suchú fasádu aplikovať renovačnú fasádnu farbu Decorhit Renovátor. Pri silnom napadnutí fasády doporučujeme farbu dodatočne ošetriť biocídnym prostriedkom Sanafix Plus.

Náradie sa čistí vodou ešte pred zaschnutím.

**Príklad postupu:**Príprava podkladu:

- umytie steny, nechať vyschnúť

Nanášanie dezinfekčného prostriedku:

- 1 x náter Sanaclean

- odstránenie organických zvyškov

Nanášanie farby

- 2 x náter DECORHIT Renovátor

**Balenie:**

podľa aktuálnej ponuky

**Podmienky skladovania:**

Neskladovať spoločne s požívatinami a krmivami.

Skladovať v pôvodných, dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25<sup>0</sup> C v suchom a vetranom sklade. Nesmie byť vystavený mrazu alebo priamemu slnečnému žiareniu.

**Stupeň horľavosti:**

V tekutom stave je nehorľavý

**Spôsob likvidácie odpadu:**

Je uvedený v KBÚ.

**Bezpečnosť a hygiena pri práci:**

Je uvedená v KBÚ.

**Údaje o výrobcovi a dovozcovi - distribúrovi:**

CHEMOLAK a. s.

Továrenská 7

919 04 Smolenice

Slovensko

Tel.: +421/33/5560 111

Fax: +421/33/5560 636

Infocentrum: +421/33/5560 555

www.chemolak.sk

marketing@chemolak.sk

priemysel@chemolak.sk

**Upozornenie**

Tieto informácie a uvedené odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné ich prispôbiť Vaším skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní - aplikácií. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.

Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia