



TECHNICKÝ LIST

Dátum revízie : 01.07.2021

Názov, označenie: Farba disperzná akrylátová matná

EKOKRYL MAT

V 2045

JK 246 262 39

PN 112 259 97

Popis:

Zmes pigmentov a plnidiel vo vodnej disperzii akrylátových kopolymérov s príavkom aditív.

Použitie:

EKOKRYL MAT je moderná ekologická vrchná matná vodou riediteľná farba. Je vhodná pre aplikácie v interiéroch a exteriéroch, najmä pri práciach typu „urob si sám“. Plní zároveň funkciu podkladovej farby pre nátery dreva a poréznych stavebných materiálov (omietky apod.). Používa sa na nátery kovov, dreva, drevotrieskových a drevovláknitých dosiek, kameňa, tehál, najmenej 3 mesiace vyzretých omietok, lepenky a papiera. Kovové povrchy je nutné vždy ošetriť základnou antikoróznou farbou EKOKRYL, AKVAKRYL alebo SYNTETIKA. Drevo v exteriéri je potrebné napustiť biocídnym napúšťadlom CHEMOLUX alebo DREVOLUX. Ostatné povrhy nevyžadujú použitie základnej alebo podkladovej farby. Konečný náter sa vyznačuje vysokou dlhodobou pružnosťou a prilnavosťou, svetlostálosťou a efektným dekoratívnym vzhľadom. Farba je ekologická, nezapácha, má jemnú vôňu.

Výrobok nie je určený na povrchovú úpravu predmetov prichádzajúcich do priameho styku s potravinami, krmivami a pitnou vodou.

Výrobok je vhodný na nátery detského nábytku a hračiek – splňa normu EN 71-3.

Farebný odtieň:

0100, 0107, 0110, 0199, 0208, 0216, 0232, 0260, 0440, 0455, 0501, 0515, 0518, 0530, 0538, 0606, 0620, 0670, 0748, 0812

Riedidlo:

voda

Fyzikálna a technická charakteristika:

VOC

0,014 kg/kg

TOC

0,013 kg/kg

objemová sušina

46,1±1% obj.

kategória:

VR A.d

hraničná hodnota VOC:

130 g/l

maximálny obsah VOC produktu:

< 130 g/l

Technické údaje o výrobku :Vlastnosti v dodávanom stave:

- hustota..... 1,30 - 1,46 g/ cm³
- viskozita (Brookfield)..... najmenej 4 000 mPa.s
- obsah neprchavých látok najmenej 50 % hm.
- teoretická výdatnosť..... 10 m²/l (závisí od typu podkladu, hrúbky naneseného filmu a spôsobu aplikácie)

Zasychanie:

suchý na dotyk	1 h
suchý na pretieranie	4 h

Vlastnosti hotového náteru:

vzhľad náteru	hladký, matný
krycia schopnosť.....	najviac st. 2
odtiene 0620, 0748, 0812	najviac st. 3
lesk (uhol 60°).....	najviac 5 %
tvrdosť kyvadlom.....	najmenej 12 %

Odporučaný stav podkladu:

predchádzajúci náter: suchý, čistý
 kov: upravený vhodným antikoróznym základným náterom
 drevo: ošetrené biocídny napúšťadlom Drevolux alebo farbou V 2045 nariedenou vodou v pomere 1:1
 omietky: vyzreté najmenej 3 mesiace
 minimálna teplota pri aplikácii + 10° C
 teplota podkladu najmenej +10° C
 relatívna vlhkosť vzduchu 30 – 70 %

Pokyny k aplikácií :vzduchové striekanie NT

odporúčané riedidlo	voda
objem riedidla	5 – 20 %
otvor trysky	1,8 mm
tlak vzduchu	0,3 MPa
<u>štetec/valček</u>	
odporúčané riedidlo	voda
objem riedidla	0 – 10 %

Príklad postupu:**Náter kovu v interiéri a exteriéri**

- príprava podkladu
dôkladné odhrdzavenie a odmastenie
- 1 krát antikorózna základná farba napr. Syntetika základná, V 2053
interval pre d'alsí náter 10 – 16 h
- 2 krát **V 2045 EKOKRYL MAT**, hrúbka jednej vrstvy 40 –50 µm
interval pre d'alsí náter 4-6 h

Náter dreva v interiéri a exteriéri

- príprava podkladu
dôkladné obrúsenie brúsnym papierom 80 -120
- 1 krát biocídne napúšťadlo Drevolux alebo V 2045 nariedený vodou 1:1
- 2 krát **V 2045 EKOKRYL MAT**, hrúbka jednej vrstvy 40 –50 µm
interval pre d'alsí náter 4-6 h

Náter minerálnych podkladov (omietka)

- 1 krát penterácia farbou V 2045 po nariedení vodou 1:1, alebo napúšťadlom FANO S 1862, zasychanie 8 h
- 1-2 krát **V 2045 EKOKRYL MAT**, hrúbka jednej vrstvy 40 –50 µm
interval pre d'alsí náter 4-6 h

Nanášanie, riedenie, čistenie náradia:

Nanáša sa štetcom, valčekom alebo striekaním. Riedi sa vodou podľa spôsobu nanášania Náter zaschnutý na vzduchu je možné pretrieť d'alsou vrstvou najskôr po 4-6 hod. Pred použitím obsah obalu dokonale premiešať! Nízka teplota a vysoká relativná vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie. Náradie sa čistí vodou ihned po použití.

Balenie:

podľa aktuálnej ponuky

Podmienky skladovania:

Skladovať v pôvodných, dobre uzavorených obaloch pri teplote +5 až +25°C v suchom a vetranom sklade bez priameho účinku slnečného žiarenia. Chrániť pred mrazom!

Stupeň horľavosti:

v tekutom stave je nehorľavý

Spôsob likvidácie odpadu:

Je uvedený v KBÚ.

Bezpečnosť a hygiena pri práci:

Je uvedená v KBÚ.

Údaje o výrobcovi a dovozcom - distribútorovi:

CHEMOLAK a. s.

Továrenská 7

919 04 Smolenice

Slovensko

Tel.: +421/33/5560 111
Fax: +421/33/5560 636
Infocentrum: +421/33/5560 555
www.chemolak.sk
marketing@chemolak.sk
priemysel@chemolak.sk

Upozornenie

Tieto informácie a uvedené doporučenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné ich prispôsobiť Vašim skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní - aplikácií. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.

Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.